

# CONTRAST



## OKTA IMPRESS Impression universelle glycérophthalique



### LES PLUS-PRODUIT

- Adapté à la plupart des supports du bâtiment (sauf support alcalin)
- Régule la porosité des supports
- Impression fixante, durcissante et pénétrante
- Bon rendu

### LES DESTINATIONS

- **INTÉRIEUR**  
S'applique en intérieur sur les murs et les plafonds.

### LES CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR	NFT 36005 : Famille 1 - Classe 4a.
Définition	Impression universelle glycérophthalique.
Teinte	Blanc.
Aspect du film sec	Mat lisse.
Opacité (rapport de contraste)	Sans objet.
Résistance à l'abrasion humide	Sans objet.
Liants	Résines alkydes.
Pigments	Dioxyde de titane.
Solvant	White spirit.
Taux de COV (directive 2004/42/CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 350 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 350 g/L de COV.
Densité moyenne	1.49 ± 0.05 à 20° C.
Extrait sec en volume	60 % ± 3 %.
Conditionnement	16 L.
Délai de stockage	12 mois environ en emballage d'origine fermé. Stocker dans un endroit frais et ventilé.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur. (Dangereux. Respecter les précautions d'emploi).

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de : A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# CONTRAST



## OKTA IMPRESS Impression universelle glycérophthalique

### RENDEMENT

➤ Rendement pratique par couche 10 à 12 m<sup>2</sup>/ litre, selon la nature du support.

### LES SUBJECTILES

➤ Supports classiques du bâtiment : plâtre et dérivés, enduits de peinture, bois et dérivés, anciennes peintures adhérentes et compatibles. La préparation des fonds et les conditions d'application seront conformes aux spécifications du NF DTU 59.1.

### MISE EN ŒUVRE

Température d'application	+ 8° C mini. / + 35° C maxi. Remuer le produit avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	<b>BROSSE</b> : 0 à 5 % de white spirit. <b>ROULEAU</b> : Type polyester tissé 12 mm - Prêt à l'emploi.
Conseils d'application	Les fonds doivent être propres, secs et sains • Appliquer OKTA IMPRESS en 1 couche • Finition : Appliquer une peinture monocomposante pour le bâtiment de la gamme Contrast.
Sur les anciennes peintures	Éliminer les anciennes peintures mal adhérentes • Sur les anciennes peintures à base de résines glycérophthaliques ainsi que sur les anciennes peintures brillantes ou satinées, effectuer un ponçage préalable ou lessiver pour casser le brillant et bien rincer.
En présence occasionnelle de métaux	Appliquer un primaire adapté à la nature de ceux-ci.
Diluant	White spirit.
Nettoyage du matériel	White spirit, aussitôt après utilisation.

### SÉCHAGE

À + 20° C et 65 % humidité relative.  
Sec au toucher 4 heures.  
Recouvrable après 24 heures minimum.

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en oeuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.