

Sylitol Fassadenputz K

Revêtement Minéral Epais (RME) d'aspect taloché pour systèmes d'isolation thermique extérieure et enduit maçonnerés.
Finition classe D3



Description de produit

Domaine d'utilisation	<p>Revêtement minéral épais principalement employé en finition sur systèmes d'isolation thermique par l'extérieur de type :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etics Capatect WDVS-B 186 M - Basic (ATE-12/0383) - Etics Capatect WDVS-A 186 M- Secure Minéral (ATE-12/0575) <p>Enduit de finition minéral de classe D3 (NF EN 1062-1) également employé pour la décoration et la protection des supports neufs et anciens de nature minérale en extérieur, tels que maçonnerie d'éléments enduite (mortier de liants hydrauliques, enduit prêt à l'emploi, etc.), béton brut ou ragréé, anciennes peintures minérales adhérentes.</p> <p>Ne pas appliquer directement sur mortier de plâtre (MPC) ou anciennes peintures et autres revêtements de nature organique. Prévoir au préalable une couche de fond pont d'adhérence ou le décapage total des revêtements organiques existants.</p>
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Difficilement inflammable - Excellente perméabilité à la vapeur d'eau - Résistant aux intempéries - Application facile - Respectueux de l'environnement - Sans risque de cloquage - Ne jaunit pas - Non-thermoplastique - Très belle blancheur
Teintes	<p>Blanc.</p> <p>Avec le système ColorExpress® teinté à l'aide de colorants minéraux dans les teintes pastels ou moyennes de nos nuanciers ainsi que beaucoup d'autres. Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.</p> <p>En raison de la réaction chimique du liant et en fonction des conditions climatiques au moment du séchage, il est possible que l'enduit teinté présente un aspect inhomogène. Ceci ne présente pas un défaut de fonction et ne justifie pas de réclamation. Pour éviter des différences d'aspect, il faut recouvrir l'enduit teinté avec le Sylitol Finish 130 dans la teinte de l'enduit.</p>
Degré de brillance / Aspect	Mat
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.



Données techniques

■ Densité:	env. 1,8
■ Granulométrie maximale:	K 15: 1.5 mm K 20: 2.0 mm
■ Coefficient d'absorption d'eau:	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ selon EN 1062-3
■ Liant:	Silicate de potassium avec stabilisateurs organiques.
■ Classement selon EN 1062-1:	E3 V1 W3 A0
■ Classification AFNOR:	Famille II, classe 3a (NF T 36-005). Conforme à la norme FD T30-808, 3.1.1.

Application

Supports appropriés

Tous supports mentionnés dans les agréments techniques européens des systèmes Etics visés. Tous fonds visés par le DTU 59.1., tels que supports neufs et anciens de nature minérale, maçonnerie d'éléments enduite (mortier de liants hydrauliques, etc.), béton brut ou ragréé, anciennes peintures minérales.

Préparation du support

Les supports seront conformes au cahier 3035 du CSTB —cahier des prescriptions techniques d'emploi et de mise en oeuvre des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur avec enduit mince sur polystyrène expansé— ainsi qu'aux avis techniques des systèmes visés et autres références normatives en vigueur.

Les supports doivent être secs, sains, plans, dépoussiérés et débarrassés de tous produits non adhérents.

Système d'isolation thermique par l'extérieur :

- Neuf : après mise en oeuvre et séchage complet de l'enduit de base armé du système visé. Application de Caparol 610 Putzgrund (teinté ou non dans la teinte de finition).

- Entretien / rénovation : après brossage et lavage basse pression, traitement anticryptogamique à l'aide de Capatop. Reprise des joints au préalable (dilatation, étanchéité, etc). Se référer aux résultats de la reconnaissance préalable ETICS conformément aux règles professionnelles en vigueur.

Maçonnerie enduite : Elimination des parties non adhérentes par égrenage, brossage, époussetage. Elimination de la pulvérulence superficielle par ponçage mécanique. Ragréage si nécessaire. Après séchage, les surfaces ragréées seront adhérentes, non friables et ne devront présenter aucune détrempe à l'eau. L'enduit de surface devra présenter l'aspect d'un enduit lisse ou taloché. Appliquer une couche de Caparol 610 Putzgrund ou de Sylitol Minera. Sur fonds absorbants, prévoir une couche composée de 2 volumes de Concentré Sylitol pour un volume d'eau.

Béton : Elimination des parties non adhérentes par égrenage, brossage, époussetage. Elimination de la pulvérulence superficielle par ponçage mécanique. Rebouchage du bullage en surface avec l'enduit de lissage Disbocret 505 ou tout autre enduit adapté. Après séchage, les surfaces ragréées seront adhérentes, non friables et ne devront présenter aucune détrempe à l'eau. Appliquer une couche de Caparol 610 Putzgrund ou de Minera Universal. Sur fonds absorbants, prévoir une couche composée de 2 volumes de Sylitol Rapidgrund 111 pour un volume d'eau.

Anciens fonds nus ou revêtus d'une ancienne peinture minérale en bon état :

Lavage HP, traitement anticryptogamique à l'aide et Capatop si nécessaire. Séchage complet des surfaces. Reprises des surfaces à l'aide tout produit adapté et compatible à la nature des subjectiles. Appliquer une couche de Caparol 610 Putzgrund ou de Minera Universal.

Méthode d'application

Sur supports préparés, appliquer Sylitol Fassadenputz K à la taloche inox dans l'épaisseur du grain, et structurer ensuite à la taloche inox ou plastique rectangulaire. Avant application, diluer si besoin le produit avec 2% maximum de Sylitol Rapidgrund 111. Organiser le travail en prévoyant suffisamment de personnel sur l'échafaudage: les reprises se font frais dans frais.

En cas de projection, adapter la taille de la buse à la granulométrie (ouverture de buse = 3 fois la granulométrie). La pression doit 0,3– 0,4 MPa (3-4 bar). Organiser le travail pour éviter des reprises. Le talochage doit être réalisé sur une même façade par une seule personne pour éviter des différences d'aspect.

L'utilisation des matières premières d'origines naturelles, il est possible d'avoir des faibles écarts de teintes entre différents lots de fabrication. Utiliser pour une façade un seul numéro de lot.

Consommation / Rendement

Sylitol Fassadenputz K15 env. 2,4 kg/m²

Sylitol Fassadenputz K20 env. 2,7 kg/m²

Sylitol Fassadenputz K30 env. 3,7 kg/m²

Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C (en raison du liant silicate), hygrométrie inférieure à 80 % HR. La température du subjectile ne devra pas excéder +30°C au moment de l'application des revêtements afin d'éviter tout défaut esthétique (reprises, craquelures, etc).
Séchage/Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative : Sec après 24 heures; Sec à coeur après 7 jours. Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	Immédiatement après l'utilisation, à l'eau.
Préparation du produit	Mélanger le produit soigneusement avec un mélangeur lent. Si nécessaire, régler la consistance en ajoutant du Syllitol Rapidgrund 111 (2% Maximum). Ne jamais diluer avec de l'eau. Ne pas utiliser un mélangeur en aluminium afin d'éviter des décolorations.
Remarque	Il est déconseillé d'appliquer le produit sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de pluie ou de gel. Le travail sur de grandes surfaces doit être organisé pour éviter les reprises. Le produit teinté appliqué sur une façade ou une paroi doit porter le même numéro de fabrication, assurant ainsi une unité des teintes. L'application de Syllitol Fassadenputz K se limitera à des surfaces verticales. Couvrir soigneusement le voisinage des surface à peindre, surtout le verre, la céramique, les couches de laque, les briques, la pierre naturelle, le métal, le bois nu ou vernis. Laver les éclaboussures immédiatement et abondamment à l'eau.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr .
Autres remarques	Teneur maximale en COV en UE: Pour ce produit (catégorie A/c): max. 40 g/l (2010). Teneur en COV du produit: < 1g/L.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Syllitol Fassadenputz K · Edition: juillet 2021

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.