

CONTRAST



re@mat

MAT D2 Peinture acrylique



LES PLUS-PRODUIT

- Classement D2
- Garnissant, opacifiant
- Résistant aux intempéries
- Diluable à l'eau

LES DESTINATIONS

➤ EXTÉRIEUR

Peinture acrylique de classe D2 (E3V2W1A0) pour travaux élémentaires et courants.

LES CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR	Selon norme AFNOR NF T 36 005, Famille I, classe 7b2.
Définition	Peinture acrylique de classe D2.
Teinte	Blanc.
Aspect du film sec	Aspect mat.
Opacité (rapport de contraste)	Sans objet.
Liants	Résines synthétiques en dispersion.
Pigments	Dioxyde de titane.
Solvant	Eau.
Taux de COV (directive 2004/42/CE)	Valeur limite de COV en UE pour ce produit (catégorie A/c) : max. 40 g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 30 g/l.
Densité moyenne	1,5 ± 0.03. à 20° C.
Extrait sec en volume	33 ± 2 % en volume et 60% ± 2 % en poids. A confirmer.
Conditionnement	15 L.
Délai de stockage	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Ne pas appliquer le produit ayant subi le gel. Ne pas tremper d'outils directement dans le pot. Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture jusqu'à 3 mois après ouverture : c'est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

CONTRAST



re@mat

MAT D2 Peinture acrylique

RENDEMENT

➤ Rendement pratique par couche 6 à 7 m²/ litre, selon la nature du support.

LES SUBJECTILES

➤ Applicable sur des supports tels que : béton, enduits à base de liants hydrauliques revêtus ou non d'anciennes peintures non écaillées.

Les supports doivent être durs, sains, compacts et secs, et préalablement préparés suivant les recommandations du DTU 59.1.

MISE EN ŒUVRE

Température d'application	+ 5°C mini. / + 35°C maxi. Hygrométrie inférieure à 80%. Remuer le produit avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	BROSSE : 0 à 5% d'eau. ROULEAU : Méché de 18 à 20 mm - Prêt à l'emploi. PROJECTION : Angle d'application : 40°- 50°. - Buse : 519 à 521 - Pression de pulvérisation : +/- 150 bar. - Diluer à l'eau si nécessaire jusqu'à 5 %.
Conseils d'application	Béton banché ou préfabriqué de granulats courants ou de granulats légers, de type parement soigné et conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1) ou à la norme NF P 10-210 (DTU 22.1). Enduit à base de liants hydrauliques traditionnel conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1) ou prêt à gâcher.
Sur les supports anciens	De même nature que les supports neufs, recouverts ou non d'anciennes peintures.
Diluant	Produit prêt à l'emploi. Si dilution nécessaire, taux maximum de 5% à l'eau.
Nettoyage du matériel	Nettoyage des outils à l'eau, immédiatement après usage.

SÉCHAGE

À + 23° C et 50 % humidité relative.
Sec au toucher 2 heures.
Recouvrable après 6 à 8 heures environ.

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.