

CONTRAST



reXane

MAT D3 Revêtement souple
modifié siloxane



LES PLUS-PRODUIT

- **Mat profond**
- **Hydrophobe**
- **Imperméable aux eaux de ruissellements**
- **Excellente résistance aux intempéries**
- **Haute perméabilité à la vapeur d'eau**
- **Garnissant**

LES DESTINATIONS

➤ EXTÉRIEUR

Revêtement souple semi-épais, modifié siloxane. Classe D3 (E4 V2 W2 A1) pour la rénovation des façades.

LES CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR	Selon norme AFNOR NF T 36 005, Famille I, classe 7b2/10C.
Définition	Peinture de finition mate acrylique.
Teinte	Blanc.
Aspect du film sec	Aspect mat.
Opacité (rapport de contraste)	Sans objet.
Liants	Revêtement à base de copolymères acryliques en phase aqueuse, modifié siloxane.
Pigments	Dioxyde de titane.
Solvant	Eau.
Taux de COV (directive 2004/42/CE)	Valeur limite de COV en UE pour ce produit (catégorie A/c): max. 40 g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 5 g/l.
Densité moyenne	1,30 ± 0.03. à 20° C.
Extrait sec en volume	33 ± 2 % en volume et 60% ± 2 % en poids. A confirmer.
Conditionnement	15 L.
Délai de stockage	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Ne pas appliquer le produit ayant subi le gel. Ne pas tremper d'outils directement dans le pot. Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture jusqu'à 3 mois après ouverture : c'est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

CONTRAST



reXane

MAT D3 Revêtement souple modifié siloxane

RENDEMENT

➤ Rendement pratique par couche 3 m²/ litre, à déterminer par un essai sur le support à traiter.

LES SUBJECTILES

➤ Applicable sur des supports tels que : béton, enduit à base de liants hydrauliques revêtus ou non d'une ancienne peinture organique, briques et maçonneries de parement, peintures en dispersion bien adhérentes ou RPE.

La préparation des fonds et les conditions d'application seront conformes aux spécifications du NF DTU 59.1.

MISE EN ŒUVRE

Température d'application	+ 5°C mini. / + 35°C maxi. Hygrométrie inférieure à 80%. Remuer le produit avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	BROSSE : 0 à 5% d'eau. ROULEAU : Méché 18 à 20 mm - Prêt à l'emploi. PROJECTION : Angle d'application : 40° - 50°. - Buse : 519 à 521 - Pression de pulvérisation : +/- 150 bar. - Diluer à l'eau si nécessaire jusqu'à 5 %.
Conseils d'application	Béton banché ou préfabriqué de granulats courants ou de granulats légers, de type parement soigné et conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1) ou à la norme NF P 10-210 (DTU 22.1). Enduit à base de liants hydrauliques traditionnel conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1) ou prêt à gâcher.
Sur les supports anciens	De même nature que les supports neufs, recouverts ou non d'anciennes peintures, revêtements plastiques épais (RPE) non écaillés.
Diluant	Produit prêt à l'emploi. Si dilution nécessaire, taux maximum de 5% à l'eau.
Nettoyage du matériel	Nettoyage des outils à l'eau, immédiatement après usage.

SÉCHAGE

À + 23° C et 50 % humidité relative.
Sec au toucher 2 heures.
Recouvrable après 6 heures environ.

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.