

DisboADD 499

Diluant pour méthacrylate et polyuréthane.



Description de produit

Conditionnement	Dilution du Disbocolor 493 et des revêtements Polyuréthane. 1 L - 10 L
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel, entre + 5 et + 20° C, dans un endroit sec bien aéré, à l'abri des sources de chaleur et du rayonnement direct du soleil.
Données techniques	■ Densité: 0,9

Application

Préparation du produit	Dilution du Disbocolor 493 pour le fluidifier : ajout de 5% de DisboADD 499. Il sera également utilisé pour le nettoyage des outils ayant servi à appliquer le Disbocolor 493 et les revêtements Polyuréthane en phase solvant.
Consommation / Rendement	Selon utilisation : en nettoyage d'outils ou en dilution d'autres produits - se référer aux fiches descriptives des produits concernés

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr .
Valeur limite de COV en UE	< à 870 g/L
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique DisboADD 499 - Edition: février 2021

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.