

# Metallocryl INTERIOR

Finition acrylique d'aspect métallique pour la décoration à l'intérieur.



## Description de produit

Domaine d'utilisation	Intérieur
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effet métallique tendance</li> <li>- Diluable à l'eau</li> <li>- Lessivable, résistance à l'abrasion humide classe 1 selon EN 13300</li> <li>- Mise à la teinte avec la machine Color Express</li> </ul>
Liant	Dispersion à base de résine acrylique.
Conditionnement	2,5L - 5L
Teintes	<p>Argenté, s'approchant du Venato 45 MET (nuancier 3D Plus). Metallocryl INTERIOR peut être facilement teinté avec le système ColorExpress®. Le choix des teintes a été réalisé sur la base du nuancier 3D+. De part l'aspect métallique du produit, les teintes peuvent être légèrement différentes par rapport aux teintes d'origines. En fonction de la disposition et de la luminosité, l'effet métallique peut paraître plus ou moins prononcé. Il est conseillé de réaliser une surface témoin sur place pour validation. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.</p>
Degré de brillance / Aspect	Brillant
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densité: Env. 1,0</li> <li>■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (NF T 36-005)</li> <li>■ Performance selon NF EN 13-300: Résistance à l'abrasion : Classe 1</li> </ul>

## Application

Supports appropriés	Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre et/ou anciens fonds peints. Supports structurés.
---------------------	--



Préparation du support	<p>Les supports doivent être propres, secs et sains. La préparation dépend du type de support. Consulter la fiche technique de l'Amphibolin.</p> <p>Le support doit être structuré (toile de verre / enduits décoratifs structurés avec une impression comme Caparol 610 Putzgrund). Metalloacryl INTERIOR contient des pigments d'aluminium pouvant subir une réaction chimique en présence d'une forte alcalinité, d'humidité et ainsi se décolorer. Il est ainsi nécessaire de bloquer les fonds avec une impression adaptée.</p>
Système d'application	<p><u>Impression :</u></p> <p>1 couche d'impression de Caparol 610 Putzgrund afin de structurer, de réguler l'absorption des fonds et permettre la parfaite application du produit de Metalloacryl INTERIOR.</p> <p><u>Couche intermédiaire :</u></p> <p>Recouvrement de la couche d'impression Caparol 610 Putzgrund avec Amphibolin. La couleur de la couche intermédiaire doit impérativement être la même que celle du Metalloacryl INTERIOR venant en finition. Amphibolin est teinté avec les machines à teinter ColorExpress. Amphibolin est la seule couche intermédiaire possible sous le Metalloacryl INTERIOR.</p> <p><u>Couche de finition :</u></p> <p>1 couche de finition de Metalloacryl INTERIOR non diluée.</p>
Méthode d'application	<p>Bien mélanger le Metalloacryl INTERIOR avant et pendant l'utilisation. Metalloacryl INTERIOR peut être déposé à la brosse ou au rouleau avant d'être spalté à la brosse plate.</p> <p><b><u>Sur supports lisses :</u></b></p> <p><b>Un aspect métallique uniforme sans traces d'outils ne peut pas être obtenu avec Metalloacryl INTERIOR sur des surfaces lisses ou non structurées.</b> Sur les supports lisses, Metalloacryl INTERIOR doit toujours être retravaillé au spalter (brosse large) en croisant après l'application au rouleau. <b>Nota :</b> Les supports se montrant trop lisses risquent de générer un phénomène de reprise.</p> <p><b><u>Sur Toile de Verre et supports très structurés :</u></b></p> <p>Metalloacryl INTERIOR peut être appliqué sur des surfaces très structurées (enduit et toile de verre) et plus directement au rouleau.</p> <p>L'application au pistolet de Metalloacryl INTERIOR n'est pas recommandée sous peine d'obtenir un rendu non homogène et non uniforme.</p>
Consommation / Rendement	<p>Env. 100 ml/m<sup>2</sup> ou 10 m<sup>2</sup>/L par couche. Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.</p>
Conditions d'emploi	<p>Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.</p>
Séchage/Temps de séchage	<p>A 23° et 50 % d'humidité relative : Sec et recouvrable après 6 heures; Sec à coeur : après 3 jours. Remarque: une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.</p>
Outils	<p>Rouleau polyamide texturé 12 ou 14mm afin de déposer le produit sur le support. Spalter pour créer l'effet décoratif.</p>
Nettoyage des outils	<p>A l'eau immédiatement après emploi.</p>

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1).

Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : <a href="http://www.ademe.fr">www.ademe.fr</a> .
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A/b): max. 100 g/l (2010). Teneur en COV du produit: <1 g/l.
Recommandation de décoration	Utiliser Metallocryl INTERIOR sur des supports structurés tel que toile de verre, Papier peint structuré, Enduits grain fin, Sous-couches structurées Sur support lisse ou exposé à la lumière rasante, les traces d'application restent visibles et donnent un aspect irrégulier et peu satisfaisant.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: <a href="mailto:info@caparol.fr">info@caparol.fr</a> Voir aussi notre site: <a href="http://www.caparol.fr">www.caparol.fr</a>

## Fiche technique Metallocryl INTERIOR · Edition: août 2021

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.