

Sylitol® RapidGrund 111

Produit d'impression et de dilution des peintures Sylitol.
Légèrement gélifié pour une application au rouleau.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Sylitol RapidGrund 111 permet une application au rouleau. Transparent, pour égaliser l'absorption des supports minéraux solides. Adapté pour l'utilisation sur enduit minéraux, ancienne peintures silicates, béton cellulaire, pierre, béton et mortier. Permet aussi de diluer les peintures Sylitol.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ durcit le fond par silicification ■ application au rouleau grâce à sa texture légèrement gélifiée ■ application facile et rationnelle
Liant	Produit à base de silicate de potassium et de stabilisants organiques.
Conditionnement	10 l
Teintes	transparent
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés. Ne pas stocker le produit entamé dans un récipient métallique.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: env. 1,1 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 1b1 (norme NF T 36-005)

Application

Supports appropriés	Tout support de nature minérale composé principalement de silicate comme les façades en pierre de taille, le béton, les enduits à base de ciment, les RME, anciennes peintures minérales et anciennes peintures organiques mates en bon état
Préparation du support	Les supports doivent être durs, sains, compacts et secs, et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.
Méthode d'application	Parfaitement adapté pour l'application au rouleau, aussi à la brosse. L'application en projection airless est également possible, attention au brouillard provoqué par cette méthode.
Dilution	Pour diluer les peintures Sylitol: ajouter entre 5 et 10% de Sylitol®RapidGrund 111. Pour égaliser l'absorption des supports, appliquer une mélange de Sylitol®RapidGrund 111 avec de l'eau en proportion 1:2.
Système de couches	Appliquer de préférence au rouleau. Si nécessaire ajouter 1 L d'eau dans 1 L de Sylitol RapidGrund 111. Appliquer frais dans le frais jusqu'à saturation du support. En cas de dilution, l'application au rouleau est déconseillée.



Consommation / Rendement	En fonction de l'absorption des supports de 50 à 200 ml/m ² soit 5 à 20 m ² /L Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8 °C et inférieure à +35 °C , hygrométrie inférieure à 80%.
Séchage/Temps de séchage	A 23 ° et 50% d'humidité relative : Sec et recouvrab le après 12 heures. Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.
Remarque	Ne pas travailler par temps très sec, en plein soleil, par temps de pluie, en cas d'humidité très importante ou par vent fort. Attention au risque de gel. Si nécessaire, mettre des bâches de protection à l'échafaudage. Ne convient pas sur les supports avec efflorescences, sur les laques, les synthétiques et le bois. Ne convient pas pour l'application sur des surfaces horizontales constamment exposées à la pluie. Pour les surfaces à faible déclinaison: veiller à un écoulement d'eau impeccable. Recouvrir soigneusement les pourtours des surfaces à traiter, particulièrement le verre, la céramique, les laques, les pavés, les pierres de taille et les métaux. Laver immédiatement les éclaboussures avec beaucoup d'eau. En cas de vent fort, utiliser des bâches lors de l'application.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetés avec les ordures méagées. Il convient de se renseigner auprès de autorité locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr .
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: < 1g/l.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Sylitol® RapidGrund 111 - Edition: février 2021

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.