

Capadecor® Metallocryl Exterior

Peinture d'extérieur satinée avec effet métallisé.



Description de produit

Domaine d'utilisation

Capadecor® Metallocryl Exterior est une peinture à dispersion satinée avec effet métallisé pour application en extérieur. Il s'agit d'une peinture de façade aux effets métallisés, résistante aux intempéries, qui s'applique sur des surfaces structurées pour lesquelles un aspect hautement décoratif est recherché.

Ce produit n'est pas adapté à la finition des systèmes d'isolation thermique par l'Extérieur (ITE). Utiliser de préférence Capadecor® Metallocryl Exterior sur des surfaces structurées (RPE ou béton froissé).

Les supports lisses ou trop finement structurés, ainsi que les surfaces soumises à une luminosité défavorable devront obligatoirement être spaltés, l'application uniquement au rouleau est proscrite.

Propriétés

- Diluable à l'eau
- Respectueuse de l'environnement et peu odorante
- Effet métallisé
- Résistante aux intempéries

Liant

Dispersion synthétique

Teintes

Argent métallisé

Capadecor® Metallocryl Exterior doit toujours être teintée à l'aide du système ColorExpress:

- Teintes du nuancier 3D+
- D'autres teintes métallisées du nuancier RAL sont également disponibles.

Des exemples de teintes se trouvent en fin de nuancier 3D+, elles comportent l'appellation "MET", toutefois de nombreuses teintes du nuancier 3D+ peuvent elle aussi être réalisées.

Important:

Le Capadecor Metallocryl Exterior doit impérativement être mis en teinte!



	<p>Les nuances Capadecor Metallocryl EXTERIOR s'appuient sur le système 3D+ et peuvent légèrement différer des teintes originales en raison de leur aspect métallisé. L'effet métallisé des teintes peut varier en fonction du sens d'application et en fonction de l'illumination. Nous recommandons donc d'effectuer une surface témoin sur le support à peindre.</p>
Degré de brillance / Aspect	Satiné
Conservation	Au frais, mais à l'abri du gel.
Données techniques	<p>■ Densité: Env. 1,15 g/cm³</p> <p>■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (NF T 36-005)</p>

Application

Supports appropriés	<p>Neufs : Béton banché ou préfabriqué de granulats courants ou de granulats légers, de type parement soigné et conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1) ou à la norme NF P 10-210 (DTU 22.1). Enduit à base de liants hydrauliques traditionnel conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1) ou prêt à gâcher.</p> <p>Anciens : De même nature que les supports neufs, recouverts ou non d'anciennes peintures non écaillées.</p>
Préparation du support	<p>Les supports doivent être propres, secs et sains. Les préparations dépendent du type de support.</p> <p>Ne pas appliquer sur systèmes d'ITE, d'imperméabilité, bardage en métal ou en bois.</p> <p>Le support sur lequel sera appliqué le Capadecor Metallocryl Exterior, doit être structuré (à l'aide d'un RPE tel que Capatect Fassadenputz K ou R ou à l'aide d'une sous couche granuleuse telle que Putzgrund 610)</p> <p>Avant application du Capadecor Metallocryl Exterior, le support devra IMPERATIVEMENT recevoir une couche d'Amphibolin dans la même teinte que celle choisie pour le Metallocryl afin de donner suffisamment d'opacité au système.</p>
Système d'application	<p>Afin d'obtenir une bonne opacité, une couche intermédiaire en Amphibolin dans la teinte correspondant à la finition doit être appliquée (p.ex. Amphibolin en Venato 10 pour une finition Metallocryl en teinte Venato 10 MET).</p>
Méthode d'application	<p>Rouleau Polyamide torsadé haute résistance 20 mm de type Caparol pour les supports structurés Polyamide Mèche Texturé 12/14 mm pour les supports lisses</p> <p>Bien mélanger le produit avant et de temps en temps pendant l'application.</p> <p>Sur supports lisses et structurés avec un grain jusqu'à 1,5 mm Afin d'assurer une répartition homogène des pigments Iriodin, appliquer Capadecor® Metallocryl Exterior de façon régulière et lisser toujours dans le même sens. Travailler ensuite le produit pour lui donner un aspect décoratif à l'aide d'un spalter.</p> <p>Sur supports fortement structurés, avec grain >2 mm (RPE ou béton architectonique froissé) On pourra utiliser le produit sans le spalter. Déposer le Capadecor Metallocryl Exterior à l'aide du rouleau adapté. Afin d'obtenir un rendu homogène, veiller à appliquer de façon régulière et lisser toujours dans le même sens.</p> <p>La brillance et l'effet métallique de Metallocryl accentuent la structure du support.</p> <p>Attention: Capadecor Metallocryl ne peut pas être projeté.</p>
Consommation / Rendement	<p>Env. 100 ml/m² par couche sur un support de structure légère, consommation relativement plus élevée sur des surfaces plus rugueuses. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.</p>
Conditions d'emploi	<p>Température supérieure à +5°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 80%.</p>
Séchage/Temps de séchage	<p>A 23° et 50 % d'humidité relative : Sec et recouvrable après 6 heures; Sec à coeur : après 3 jours. Remarque: une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.</p>
Nettoyage des outils	<p>A l'eau immédiatement après l'emploi.</p>
Remarque	<p>Capadecor® Metallocryl Exterior ne doit pas être appliqué sur les surfaces extérieures d'allure horizontales ou sans pente suffisante pour éviter les stagnations d'eau.</p> <p>Afin de conserver les propriétés spécifiques au produit, ne pas le mélanger avec d'autres produits. Capadecor® Metallocryl Exterior contient des substances qui empêchent le développement d'algues et de moisissures sur le revêtement. Ces substances offrent une protection dont la durée d'efficacité dépend des conditions du site, comme par exemple la présence de végétation à proximité</p>

Conseil

Conseils de prudence et sécurité
(réglementation en vigueur lors de
l'impression)

Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1).

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr.

Valeur limite de COV en UE

La valeur limite de ce produit (cat. A/c) est max. 40 g/l (2010). Le produit contient 10 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Capadecor® Metallocryl Exterior - Edition: janvier 2021

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.