

CONTRAST

HELYOS EXPRESS

SATIN Peinture laque alkyde polyuréthane satinée



LES PLUS-PRODUIT

- **Blanc pur sans jaunissement**
- **2 couches dans la journée (recouvrement rapide après 5 heures)**
- **Adhérence directe sur de nombreux supports**
- **Dureté rapide du film de peinture (Antiblocking*)**
- **Laque glycéro à faible odeur**
- **Aspect tendu**
- **Excellent pouvoir couvrant**

**Pour les portes peintes, évitez le collage superficiel du film de peinture au contact des huisseries*

LES DESTINATIONS

➤ INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Produit adapté pour de nombreux supports après préparations adaptées.

LES CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR	AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a.
Définition	Laque en phase solvant à séchage ultra rapide.
Teinte	Blanc.
Aspect du film sec	Satin. Brillant spéculaire à 60° : 40.
Opacité (rapport de contraste)	Classe 1 pour 8 m ² /L selon norme EN 13.300.
Résistance à l'abrasion humide	Classe 1 selon norme EN 13.300.
Liants	Résines alkydes combinées avec des polyuréthanes.
Pigments	Dioxyde de titane.
Solvant	White Spirit.
Taux de COV (directive 2004/42/CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/d) : 300 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 300 g/L de COV.
Densité moyenne	1.21 ± 0.05 à 20°C.
Extrait sec en volume	Blanc = 56.5%.
Conditionnement	10 L - 2,5 L - 0,75 L.
Délai de stockage	12 mois environ en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de : A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CONTRAST

HELYOS EXPRESS

SATIN Peinture laque alkyde polyuréthane satinée



RENDEMENT

► Rendement pratique par couche 9 à 10 m²/ litre, selon la nature du support.

LES SUBJECTILES

► Bois, dérivés du bois, aluminium, PVC dur, anciens revêtements, pour les bois exotiques : nous consulter.

MISE EN ŒUVRE

Température d'application	+ 8°C mini. / + 35°C maxi. Remuer le produit avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	BROSSE : Diluer de 0 à 3 %. ROULEAU : Type polyester fissé 10 mm suivi d'un lissage au spalter - Diluer de 0 à 3 %. PISTOLET AIRLESS : Angle d'application : 40°- 50° - Buse : 019 - 021 - Pression de pulvérisation : +/- 160 bars - Diluer au white spirit si nécessaire jusqu'à 3 %.
Conseils d'application	Les fonds doivent être propres, secs et sains • Les bois seront préalablement traités contre les insectes et les champignons. Les parties friables et anciennes peintures non adhérentes seront éliminées par les moyens appropriés. Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et bien rincées. Pour les bois exotiques : nous consulter. Sur l'acier, le fer, le galva et le zinc, une sous-couche devra être appliquée avec un primer adapté.
Sur les anciennes peintures	Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire. Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ..) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou gris moyen en fonction de la teinte désirée.
Diluant	White spirit.
Nettoyage du matériel	White spirit, aussitôt après utilisation.

SÉCHAGE

Température de l'air et du support : entre 8 et 30°C.
Humidité relative de l'air : intérieur 60% maximum et extérieur 80% maximum.
Humidité du bois : de 8 à 15%
Sec au toucher 2 à 3 heures.
Recouvrable après 5 heures environ.

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.